



滚镀光亮镍产品



产品名称

LC-420 光亮滚镀镍工艺



镀液组成及操作工艺

硫酸镍	220~280克/升
氯化镍	40~60克/升
硼酸	35~50克/升
主光剂LC-420	0.3~0.5毫升/升
柔软剂LC-430	10~12毫升/升
湿润剂HN-19	1~1.5毫升/升
温度	50~60℃
PH值	4.0~4.8
电压	8~16伏

● 消耗量:

LC-420主光剂	200~250毫升/1000安培小时
LC-430柔软剂	40~60毫升/1000安培小时



用途和特性

- 1、出光速度极快，填平效果好。
- 2、镀层清亮，柔韧性好。
- 3、走位能力佳，低电位区也能光亮。
- 4、光亮剂浓度高，消耗量小，生产能力低。



★★★★★
广东高力集团
 HIGHNIC GROUP



广东致卓精密金属科技有限公司
 SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：market@imt-pcb.com
- 传真：(86-757) 85768678
- 电话：(86-757) 85728852