



三价铬镀铬产品

产品名称

HN-302 三价白铬电镀工艺

镀液组成及操作工艺

HN-302稳定剂	40 ~ 60 克/升
HN-303络合剂	80 ~ 20 克/升
HN-304开缸盐	300 ~ 420毫升/升
HN-305湿润剂	1 ~ 3毫升/升
金属铬	23 ~ 27克/升
比重	26 ~ 30 °Be'
温度	25 ~ 35°C
ph值	2.0 ~ 3.0
阴极电流密度	6 ~ 22 安培/平方

用途和特性

- 1、环保产品，不含六价铬，废水处理简单。
- 2、色泽均匀，美观，具有较好的覆盖能力和分散能力。
- 3、镀层比传统三价铬具有更好的白度、硬度及耐磨性。
- 4、电镀时电流效率可达30%，沉积速度较六价铬快。
- 5、槽液的抗杂性能极佳，稳定性极好，能更好的替代传统的六价铬工艺。



★★★★★
广东高力集团
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255