



# 无氰碱性镀锌产品



## 产品名称

HN-NK碱性无氰镀锌



## 镀液组成及操作工艺

|           |                |
|-----------|----------------|
| 氧化锌       | 8 ~ 12克/升      |
| 氢氧化钠      | 100 ~ 140克/升   |
| 光亮剂HN-NK1 | 8 ~ 10毫升/升     |
| 光亮剂HN-NK2 | 8 ~ 10毫升/升     |
| 除杂剂HN-NK3 | 5 ~ 10毫升/升     |
| 温度        | 15 ~ 40℃       |
| 电流密度      | 0.5 ~ 8安培/平方分米 |
| 电压        | 2 ~ 6伏         |

### • 消耗量:

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 光亮剂HN-NK1 | 40 ~ 80毫升/1000安培小时 |
| 光亮剂HN-NK2 | 40 ~ 80毫升/1000安培小时 |
| 除杂剂HN-NK3 | 10 ~ 20毫升/1000安培小时 |



## 用途和特性

- 1、不含氰化物，安全环保。
- 2、可在宽广的电流密度范围内得到光亮美观的镀锌层。
- 3、镀层厚度极为均匀，分散能力十分优秀。
- 4、镀层极为柔软，容易进行铬酸盐钝化，镀后可进行加工变形处理。
- 5、工艺稳定，对杂质容忍度高，耐温性好。
- 6、镀液简单及稳定，容易操作控制。
- 7、适用于挂镀锌和滚镀锌生产。



★★★★★  
**广东高力集团**  
HIGHNIC GROUP



**广东致卓精密金属科技有限公司**  
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255