



# 镀锌钝化产品

## 产品名称

HN-50镀锌低铬彩色钝化剂

## 镀液组成及操作工艺

HN-50	15-20毫升/升
温度	室温
搅拌	适当空气搅拌或机械搅拌
时间	8-10秒

## 用途和特性

- 1、节约大量铬酐。
- 2、有利于环境保护。
- 3、膜层美观，牢固，抗腐蚀性强。



★★★★★  
**广东高力集团**  
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**  
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255