



镀锌钝化产品

产品名称

HN-52镀锌蓝色钝化工艺

镀液组成及操作工艺

HN-52	20 ~ 25毫升/升
发烟硝酸(98%)	10 ~ 11毫升/升
时间	5 ~ 15秒
温度	室温
搅拌	适度空气搅拌或机械摇摆

用途和特性

- 1、产生完美光亮的蓝色钝化膜，耐蚀性强。
- 2、单一添加，操作方便。
- 3、适用所有的镀锌层。



★★★★★
广东高力集团
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255