



# 镀锌三价铬钝化产品

## 产品名称

HN-68三价铬蓝色钝化工艺

## 镀液组成及操作工艺

HN-68	50 ~ 100毫升/升
温度	25 ~ 35℃
钝化时间	15 ~ 30秒
pH值	1.8 ~ 2.2
搅拌	机械搅拌或空气搅拌

## 用途和特性

- 1、完全不含六价铬，满足出口欧洲、美国、日本等地的产品要求。
- 2、蓝色钝化膜的耐蚀性能极好，可通过72小时中性盐雾试验。



广东高力集团  
HIGHNIC GROUP

**I.M.T.** 广东致卓精密金属科技有限公司  
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255