



镀锌三价铬钝化产品

产品名称

HN-69三价铬彩色钝化工艺

镀液组成及操作工艺

HN-69	50 ~ 150毫升/升
温度	20 ~ 65℃
钝化时间	20 ~ 70秒
pH值	1.8 ~ 3.0
搅拌	机械搅拌

用途和特性

- 1、不含六价铬或氧化剂，满足出口欧洲、美国、日本等地的产品要求。
- 2、彩色钝化膜的耐蚀性能极好，可通过100小时以上的中性盐雾试验。



广东高力集团
HIGHNIC GROUP

I.M.T. 广东致卓精密金属科技有限公司
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255