



# 镀锌封闭剂

## 产品名称

HN-58 镀锌钝化封闭剂

## 镀液组成及操作工艺

HN-58	40 ~ 100毫升/升
温度	20 ~ 40℃
钝化时间	5 ~ 12秒
pH值	3.5 ~ 5.0
烘干温度	60-100℃的暖风干（10分钟以上）

## 用途和特性

- 1、可在常温下使用；
- 2、封闭工件后不影响工件外观；
- 3、能对各种锌钝化膜形成有效的膜层保护；
- 4、使用寿命长，添加量少，容易维护和控制；
- 5、耐蚀性可提高24-48小时。



★★★★★  
**广东高力集团**  
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**  
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255