



着色系列



产品名称

HN-CB铜发黑剂



镀液组成及操作工艺

硫酸铜	8-15克/升
硫酸	7-10毫升/升
HN-CB铜发黑剂	90-100 毫升/升
温度	15-35℃
时间	50~90秒
PH值	1~ 2.5



用途和特性

- 1、适宜铜及铜合金氧化着黑色工艺；
- 2、光泽度好，产品表面平整，装饰性强；
- 3、膜层结合力较好；
- 4、操作方便，成本低，稳定性强。



★★★★★
广东高力集团
HIGHNIC GROUP



广东致卓精密金属科技有限公司
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255