



# 除油产品

## 产品名称

HN-P50 锌铝合金电解除油粉

## 镀液组成及操作工艺

HN-P50	20 ~ 40克/升
温度	40 ~ 60℃
时间	2 ~ 6分钟
电流密度	1 ~ 3A/dm <sup>2</sup>

## 用途和特性

- 1、适用于锌、铝合金的电解除油，不伤害基体；
- 2、除油速度快，使用温度低。



★★★★★  
**广东高力集团**  
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**  
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255