



后处理产品

产品名称

HN-SL防变色脱水剂

镀液组成及操作工艺

用量	4-6毫升/升
时间	2-6秒

用途和特性

- 1、专门用于工件电镀后的防变色处理。
- 2、具有防变色、增强抗蚀能力及易于脱水的作用。
- 3、镀件表面较复杂及有深孔的镀件，经浸渍本品后可显著提高其抗蚀能力。
- 4、降低生产成本且对工件表面的光泽及颜色无影响。



★★★★★
广东高力集团
HIGHNIC GROUP

 **广东致卓精密金属科技有限公司**
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255