



# 退挂产品



## 产品名称

HN-790退挂剂



## 镀液组成及操作工艺

HN-790退挂剂	250-300毫升/升
温度	常温
退镀时间	4-8分钟
PH值	7-8
阴极材料	不锈钢板
电压	4-15v



## 用途和特性

- 1、工艺稳定，退镀速度快。
- 2、可一次性退除挂具上的铜/镍/铬镀层。
- 3、操作温度低，使用成本低。
- 4、溶液不腐蚀基体，退镀后工件可直接重新电镀。
- 5、溶液使用寿命长，维护操作简单易行。



★★★★★  
**广东高力集团**  
HIGHNIC GROUP



**广东致卓精密金属科技有限公司**  
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255