



环保化学镀镍产品



产品名称

HN-SP环保超低磷化学镀镍



镀液组成及操作工艺

HN-SPA	50 ~ 60毫升/升
HN-SPB	180 ~ 220毫升/升
总镍含量	5.0 ~ 6.0克/升
温度	83 ~ 87℃
pH值	6.2 ~ 6.6
过滤	连续过滤
镀液负载量	0.65 ~ 1.7平方分米/升
镀层含磷量	≤3%

• 补充方式:

HN-SPA和HN-SPB用于开缸，HN-SPA和HN-SPC用于补充。
HN-SPA和HN-SPC是按1: 2来补加，每提高1克/升镍含量时，需添加10毫升/升的HN-SPA及20毫升/升的HN-SPC，以补充消耗的相应成分。



用途和特性

- 1、沉积层焊接性能好；
- 2、沉积层全面光亮、延展性能好；
- 3、镀液稳定，金属杂质容忍度高；
- 4、镀液不含铅、镉及汞，符合环保要求。



★★★★★
广东高力集团
HIGHNIC GROUP



广东致卓精密金属科技有限公司
SUR-PRECISION METAL TECHNOLOGY CO., LTD.

- 生产基地：广东省佛山市南海区狮山镇有色金属产业园核心区
- 集团总部：广东省佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地高力集团大厦
- 邮箱：253@highnic.com.cn
- 传真：0757-85788328-0
- 电话：0757-85768255